

防水 エフロ防止 美観の保持
浸透性無色透明撥水剤

ウエテキシS



強力な撥水効果でヘアクラックもOK

ウエテキシSは、壁面に塗布するだけで防水、エフロ防止、汚染防止となり、無色透明だから下地の色調や肌目をそのまま生かします。日本では打放しコンクリート、タイル面などに30年間以上使用されており、優れた性能と耐久性が現場で十二分に実証されています。

性状と荷姿

シランシロキサンを基材とする溶剤ベースの無色透明液体、比重0.775～0.795(20°C)、18ℓ缶入り。

特 長

- 無色透明 ほぼ完全に無色透明なので、コンクリートなどの色調、肌目、光沢を変えない。
- 施工が簡単 原液をそのまま塗るだけで特殊技能を必要としない。
- 防水性 単に壁の表面だけを薄いフィルムで被覆するのではなく、内部に浸透して強力な撥水効果を発揮する。
- 通気性 水は止めてガスの通過は許容するので、建物の自然の呼吸を妨げることがなく、あらゆる点で無理が起こらない。
- エフロ防止 危険な白華現象(エフロレッセンス)の防止に有効で、タイル面やセメント系塗装材などの表面処理に広く使われている。

- 美観の保持 撥水作用により汚れの吸着を防ぐと共に苔、カビの繁殖を抑えて、内外壁の美観をそのまま保つ。
- 耐久性 浸透性だから効果が長年に渡って持続する。また大気汚染、酸性雨、塩害、薬品、高熱にも強い抵抗力があり、凍結による破壊作用の防止にも有効である。

下 地

コンクリート、モルタル、ALC、PCパネル、スレートボード、セメント・ブロック、施設用及び無垢ウッドタイル面、れんが、プラスター、しっくい、天然及び人造石などの内外壁面。

留 意 事 項

天然石、れんが、ブロックなどの場合には、やや濡れ色を呈することがある。必ず事前に小さな箇所で試し塗りをして、望ましい効果が得られるかどうか確かめておく。

WETEXI S

作業方法

- (1) 下地の油脂分、ほろつき、苔などを充分清掃除去し乾燥させる。酸洗いをした場合には、特に入念に水洗いを励行すること。
- (2) ウエテキシSが周囲に飛び散らぬように養生(マスキング)を充分にしておくこと。特に植物、ガラス、アスファルト、油性ペイントなどの表面の保護に気をつけること。
- (3) ウエテキシSは油性シーリング材を溶かすことがあるので、事前に試し塗りして影響のないことを確認すること。その他の樹脂系シーリング材の場合は中1日あければ、その上にウエテキシSを塗っても表面が少し軟化する程度で乾燥すれば問題はない。
- (4) 施ゆうタイル面を処理する場合には事前に試し塗りをして24時間後色むら又は白色の異物が表面に生じないことを前もって確認しておくこと。
- (5) ハケ又はローラーでたっぷり、くまなく塗布浸透させること。サッシ回り、ヘアクラック、隅など雨水が浸入する危険のある場所は特に入念に浸透させる。
- (6) 同日またはインターバルをおいて2回塗りのこと。但しブロックなど吸水性の高いポーラスな面にはたっぷり1回塗りのこと。
- (7) 使用道具は作業後直ちに適切なシンナー(ミネラルスピリット、キシレンなど)で洗うこと。

標準塗布量

下地の種類や状態に左右されるが、標準的な所要量は下表の通り。

| 下地 | 塗り回数 | m ² 当り標準塗布量 | 18ℓ当り施工面積 |
|-----------------------|------|------------------------|------------------|
| コンクリート、モルタル、無ゆうタイル面など | 2 | 300cc | 60m ² |
| 施ゆうタイル面、天然石など | 2 | 225cc | 80m ² |
| ブロック、ALC、小たたき面など | 1~2 | 450cc | 40m ² |

注意事項

ウエテキシSは溶剤を含有し引火点38~40℃である。

- (1) 作業中裸火を近づけてはならない。特に屋内で作業する場合は窓を開けて充分換気すること。
- (2) 皮膚に付着したり目に入った時には直ちに水洗いすること。
- (3) 製品安全データシート(MSDS)をご参照のこと。

CREDENCE

クリディエンス株式会社

オスロック日本総代理店

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-1-3-3F

TEL: 03-4590-0200 FAX: 03-3409-3898

URL: <http://www.crdc.co.jp> E-mail: crdc@crdc.co.jp



製造元：

Fosroc Global Trading Limited

改定日：2009年12月1日

本製品に関するお問い合わせ、ご用命は

発売元

建設材料コンサルタント
東亜貿易株式会社

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前第2ビル

電話 06(6346)0212(代) ファックス 06(6346)0226

URL <http://www.toaboeki.com> E-mail em@toaboeki.com